



PROTETOR DA MADEIRA CLASSIC

- **Decoração e proteção contra os raios UV e a intempérie**
- **Microporoso: deixa respirar a madeira**



DESTINO

- Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: póstigos, janelas, persianas, pórticos, cercas, vigas, casas de jardim.
- Sobre todos os tipos de madeiras europeias e exóticas, antigas ou novas.
- Compatível com todos os protetores antigos.

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula microporosa hidrófuga: deixa respirar a madeira impedindo a penetração da chuva e da humidade.
- Textura cremosa: permite uma aplicação fácil e sem vazamento em vertical ou em altura.

PREPARAÇÃO

A madeira a proteger deve estar limpa e seca.

- MADEIRA BRUTA : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL V33.
- MADEIRAS COM PROTETOR : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e polida.
- MADEIRAS EXÓTICAS, CARVALHO, CASTANHEIRO: aplicar um primário adequado.
- MADEIRAS ESCURAS : aplicar um primário adequado.
- MADEIRAS OLEOSAS : aplicar um solvente para desengordurar.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o produto.
- Aplicar em duas capas. Para uma aplicação com pistola com um pincel, rolo ou pistola para protetores decorativos.

CONSELHOS

- O incolor utiliza-se sobretudo para a manutenção das madeiras já protegidas ou pintadas ou para esfumar outras cores.
- Aspecto mate (1 única demão), acetinado (6 horas de secagem entre as 2 demãos) ou semi-brilhante (12 a 24 horas de secagem entre as 2 demãos).
- Para as cores claras, sobre madeiras novas ou muito expostas, recomenda-se aplicar uma 3ª demão.
- As cores podem ser mezcladas entre si.
- Para conservar uma lata começada, transvasar o produto restante num recipiente menor e fechar cuidadosamente.

Aplicação: Pincel, rolo e Pistola

Secagem entre demãos: 6h

Secagem completa: 12h

Rendimento: +/- 12m²/L

Limpeza das ferramentas: AGUARRÁS